

# E-sheet / E-TAPE

## 【蓄光・カッティングシート&テープ】

E-sheet/E-TAPEは、イージーブライト(株)の新蓄光顔料を使用した、暗い所で**自発光**する全く新しい蓄光カッティングシート&テープで、業務用にも一般消費者にも使いやすく加工したDIY素材です。

広告・看板・カッティングシート加工・交通ラッピング・建築用資材・壁紙・工業用部品・照明器具・避難誘導標示など使い方はいろいろ。使い手のアイデア次第で用途が広がります。

**Mio**  
TENNOJI  
交通機関ラッピング

消火器  
FIRE EXTINGUISHER

展示模型

**抜群の耐候性**

E-sheet / E-TAPEは、新蓄光顔料練りこみタイプ！  
練りこみタイプだから**傷**にも強く、**耐候性抜群**。長期の屋外使用の際も日光や風雨による劣化はほとんどありません。また、使用している顔料は、水にも強いアルミ系の**高輝度・長残光**タイプ。**半永久的**に、明るいところで蓄光して暗いところで**自発光**します。

図.残光時間による相対輝度の変化

残光時間 (h)	相対輝度 (mcd/m²)
0	1000.0
1	10.0
2	1.0
3	0.5
4	0.3
5	0.2
6	0.15
7	0.1

E-sheet/E-TAPEは、  
高輝度・長残光  
視認できる蓄光時間  
は約3時間もあります。

**加工性のよさ** E-sheetは、カット・穴あけ・印刷・塗装などほとんどの加工を容易にしました。カッティングシートとして、ベースメディアとして工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。また、E-TAPEは、3種類のサイズでテープ状にカットいたしました。階段・スイッチプレートの標示、ちょっとした安全標示として有効にお使いいただけます。

(参考写真)

■規格 E-sheet/E-TAPEは、以下の規格にて販売いたします。

商品名	規格	サイズ		紙管
<b>E-sheet</b>	イージーブライト蓄光顔料 1mlあたり約100g練りこみ	950mm幅	20m巻き 10m巻き	3inch
		100mm幅 50mm幅 25mm幅	10m巻き	2inch
<b>E-TAPE</b>				

\*お好みによって、お好きなサイズ・長さでのテープ加工をいたします。詳しくは担当者までお問い合わせください。

**E-sheet / E-TAPE のご使用にあたって**

[E-sheet / E-TAPE のご使用にあたりましては、下記説明をお読みください。]

**▶ 締ぎに付いて**

製造ロットにより微妙に色調・遮蔽性・蓄光能力に差がある場合もあります。  
シートを締ぎ足す場合は、同一のロットをご使用、ご指定願います。

**▶ 被着体について**

- ① 被着面の汚れを落としてから施工してください。
- ② 次の被着面にご使用の場合、事前に十分ご確認ください。  
被着体間に凹凸のある素材、および被着体間に着色してある素材、  
ポリカーボネートなどアウトガスを発生する素材、  
直射日光が当たるガラス面や金属面全体への施工  
ターポリン、テント生地などの軟質塩化ビニール製など遮蔽成分が含まれている素材／ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコン塗装物、フッ素塗装物など接着力が低くなる素材／布地、発泡体、スレート、木材、コンクリートなど表面が粗く、接着力が弱くなる素材
- ③ ステンレス板に貼りこみ屋外使用する場合、条件によっては粘着・フィルムの劣化、耐候性の低下などが起こる場合がありますので予めご相談願います。

**▶ 表面処理について**

- ① シートに直接印刷を行う場合、溶剤系インキ使用のインクジェットもしくは、シルク印刷などでの処理をお勧めいたします。
- ② 印刷面などの保護を行う場合、紫外線遮断フィルムを使用すると著しく蓄光機能を損ないます。
- ③ カッティングシート・切り文字などとしてご使用の場合、機種によってはご使用できないカッティングプロッター・マシンがあります。ご了承ください。
- ④ 表面に汚れが付着すると蓄光機能に影響します。表面の汚れを取りようをお願いいたします。

**▶ 貼り付け作業温度について**

- ① 貼り付け作業の適温は、10~30°Cとご理解ください。
- ② 10°C以下の場合、ドライヤーなどで被着体・粘着層を適温に暖めて十分に圧着してください。
- ③ 30°C以上の場合、朝夕の涼しい時間帯・日陰などで作業をお勧めいたします。

**▶ シート・テープの保管について**

- ① シートは、巻き芯に巻いた状態で宙吊りにて保管してください。
- ② 高温多湿の場所、直射日光を避け、風通しの良い場所にて保管願います。（30°C以下が適温）
- ③ 保管状態によっては、セパレーター背面の形状がフィルム表面に転写する場合があります。  
ほとんどの場合、屋外太陽光熱やドライヤー等の熱により解消いたします。

**▶ その他**

- ① シート・テープを破棄する場合は、不燃物として処理してください。
- ② 蓄光機能は半永久的ですが、塩ビシートの耐候性は約3年です。（御使用環境により変化します）
- ③ 水平面での使用は、耐候性に劣る場合があります。
- ④ 屋外使用の場合、ラミネート加工を施し、エッジ処理を行うことをお薦めいたします。
- ⑤ 本製品は、改良のため予告無く製品仕様・価格を変更する場合があります。

製品スペック		※下記データーは、実測値であり保証値ではありません。ロットにより多少の変動があります。		
◎塩化ビニール種類：第2種（硬度#320）／製地				
項目	単位	測定結果	測定方法他	
厚さ(織造)	μm	200	1mあたり約100gの蓄光顕料含有	
		100		
		—	潤滑強粘着	
		120		
粘着力	N/25mm (gf/25mm)	410/1720	ポリエチレン板／ステンレス板	
		640/2120	ポリエチレン板／ステンレス板	
		930	ステンレス板	
		N.O.	3	
引張り強さ	kgf/cm	242/215	平圧プレス 40°C, 60kg/cm	
伸び	%	182/207	日本ビニル工業会規格 JVAS1002-1992	
耐引張り強度	kgf/cm	48/37	一般用軟質ポリ塩化ビニルフィルムシート規格	
加熱延展率	%	4	品質規格試験規準に基づく	
引張り強さ	kgf/cm	-4/-2		
耐性ほか		良好(変化なし)	紫外線ロングフェードメーター800時間放置 蓄光能力に紫外線による劣化は認められない。	
		良好	40°C温水中に200時間浸漬	
		良好	55°C温水中に250時間浸漬	
		2.0C以上		

**●お問い合わせ先****イージーブライト株式会社**

〒572-0024 大阪府寝屋川市石津南町13-14

イージーブライトビル

TEL: 072-830-6191 FAX: 072-830-6263

URL: <http://www.ez-bright.co.jp/>